



# HEY'DI FLYTSTØP FIN

Lettflytende støpemasse.  
Inne og ute.

## Beskrivelse

Hey'di Flytstøp Fin er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes til avretting og oppretting inne og ute. Hey'di Flytstøp Fin kan legges ut i lagtykkelser mellom 5 og 20 mm, og kan også benyttes til innstøping av elektriske varmekabler og vannbåren varme.

## Bruksområder

Hey'di Flytstøp Fin benyttes på underlag av betong, puss, keramiske fliser og andre mineralske underlag. Kan også benyttes i vannbelastede områder som balkonger, terrasser, våtrom m.m. Når Hey'di Flytstøp Fin legges utendørs må underlaget være frostbestandig. Piggdekk e.l. kan skade overflaten. Utlegging kan også foretas med vanlig sparkelpumpe. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C, laveste temperatur +6 °C. Dette gjelder også underlaget.

## Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk. Overflatefasthet i underlaget skal være minst 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

**Imendørs:** Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di Spesialprimer eller Hey'di KZ i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Ikke sugende underlag som epoxy, fliser, linoleum o.l skal primingen utføres som gysing. 1:1 Hey'di KZ/vann blandes med Hey'di Flytstøp Fin til en velling som påføres underlaget med en kost.

**Utendørs:** Sugende underlag forvannes og overflaten gyses som beskrevet ovenfor.

## Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandekaret, max. 4 liter til 25 kilo Hey'di Flytstøp Fin. Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill med visp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter. Hell fra blandekaret og fordel

massen i strenger fra korteste vegg. Hver nye streng helles litt inn i den foregående, slik at massen hele tiden flyter samme vei. Det er alltid en fordel å legge ut massen i jevn tykkelse. Unngå å sparkle utendørs i direkte sollys og hvis det er mye trekk i luften. Der Hey'di Flytstøp Fin legges ut med sparkelpumpe skal det benyttes etterblander på enden av utleggerslangen. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

## Etterbehandling

Overflaten kan piggrulles for jevnest mulig overflate. Utendørs skal utlagt masse beskyttes med plastfolie både for å forhindre rask uttørring og som regnbeskyttelse i min. 1 døgn. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid (ved 20 °C, 50 % RF)

Gangbar etter 2-3 timer, og kan tas i bruk eller flislegges etter ca. 5 timer. Skal overflaten påstrykes membran, må massen tørke i minimum 1 døgn. Eventuell gulvvarme må være avslått i god tid før Hey'di Flytstøp Fin legges ut, og skal ikke slås på igjen før minst 7 dager etter utlegging. I forbindelse med nedfukting av den herdete overflaten kan det ofte ses mikroriss over hele eller deler av gulvet. Disse riss er normale og har ingen betydning for massens tetthet og holdbarhet. Dersom man legger ut Hey'di Flytstøp Fin i temperaturer under den anbefalte minimumstemperaturen vil tørketiden forlenges betydelig.

## Forbruk

25 kilo Hey'di Flytstøp Fin gir ca. 14 liter masse.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 mnd. fra produksjonsdato.

## Pakning

25 kilo sekk.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning:	4 1/25 kg
Materialforbruk:	1,8 kg/l
Største kornstørrelse:	1 mm
Utleggingstykkelse:	5-20 mm
Trykkfasthet, 28 døgn:	> 40 MPa
Bøystrekkfasthet, 28 døgn:	> 8 MPa
Fritt svinn, 28 døgn:	< 0,05 %
Heft til primet betong:	> 1,5 MPa
Brukstid:	ca. 30 min
Gangbar:	2-3 timer
Flislegging:	5 timer
Beleggbar:	1 døgn

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr:	236
GTIN:	7054150002363
Nobbnummer:	41162918

## Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 04.02.13



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.