

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI UNDER VANN

Tilsetningsstoff til spesialmørtler og betong
for støping under vann.

Beskrivelse

Hey'di Under Vann er et tilsetningsstoff i pulverform. Hey'di Under Vann tilsettes spesialmørtel og betong for støping under vann. Hey'di Under Vann motvirker utvasking og gir mørtelen meget gode flytegenskaper. Den ideelle kombinasjon er Hey'di Under Vann tilsatt Hey'di Industri 65, fiberarmert høyfast sementrik tørrmørtel.

Bruksområder

Hey'di Under Vann benyttes både i salt- og ferskvann til støping av brygger, fundamenter, søyler m.m., og til reparasjon av betongkonstruksjoner under vann.

Forarbeid

Groe, tang, skjell fjernes, eventuell løs og dårlig betong må hugges vekk. Det skal alltid benyttes forskaling som må gjøres helt tett, da Hey'di Under Vann gir betongen så gode flytegenskaper at den vil renne ut selv gjennom små hull og sprekker. Der forskalingen ikke er snekret helt tett kan man f.eks. dytte inn skumgummi, e.l. eventuelt spenne ut plastfolie. Forskalingen må være kraftig, da Hey'di Under Vann mørtelen ikke "setter seg" som vanlig mørtel/betong.

Utblanding

Hey'di Under Vann blandes med Hey'di Industri 65 for best resultat. Benytt vanlig tvangsblender. Hell først 3,5 liter rent vann i blanderen, deretter 25 kilo Hey'di Industri 65 og bland i ca. 2 minutter. Tilsett så 0,3 kilo Hey'di Under Vann og bland i ytterligere 5 minutter.

Bruksmåte

Mørtelen/betongen plasseres i forskalingen ved å senke ned en bøtte som tømmes så dypt i forskalingen som mulig. Det kan også benyttes renne som føres helt ned til vannflaten, men fritt fall i vann bør ikke overstige 1 meter. Slipp aldri mørtelen gjennom luft ned i vann. Det er nødvendig å stake eller vibrere mørtelen.

Brukstid - Herdetid

Hey'di Under Vann mørtelen må være plassert innen 2 timer. Forskalingen kan rives etter 3 døgn, ved høy sjøtemperatur noe tidligere.

Forbruk

0,3 kilo Hey'di Under Vann pr. 25 kilo Hey'di Industri 65 eller annen ferdigmørtel/betong.

Rengjøring

Hey'di Under Vann gjør mørtel/betong seig og klistrete, rengjøring av redskap bør derfor utføres omgående og grundig.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

3 kilo spann.



TEKNISKE DATA

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 316
GTIN nr: 7054150003162
Nobb nr: 10824902

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig

Revisjonsdato: 22.01.13



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.