

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI SPESIALPRIMER

Akryldispersjon som benyttes som forbehandling for å sikre at Hey'di avrettingsmasser får god heft til de fleste underlag.

Beskrivelse

Hey'di Spesialprimer er en akryldispersjon som benyttes som forbehandling for å sikre at Hey'di avrettingsmasser får god heft til de fleste underlag.

Bruksområder

Hey'di Spesialprimer benyttes både på sugende underlag som påstøp, betong, tre, vannfast spon m.m. og ikke sugende underlag som vinylbelegg, epoxy m.m. (Glaserte keramiske fliser skal gyses - se bruksveiledning Hey'di KZ). Hey'di Spesialprimer er kun beregnet for innendørs bruk og temperatur ved påføring skal være min. +10 °C.

Forarbeid - Underlag

Underlaget må være rengjort og flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Ikke sugende underlag skal lettslipas og vaskes med Hey'di Rens OF.

Utblanding - Bruksmåte

På ikke sugende underlag og treunderlag skal det alltid brukes uforynnet Hey'di Spesialprimer. På sugende underlag tynnes Hey'di Spesialprimer med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. På sterkt sugende sementbaserte underlag bør det primes to ganger, Hey'di Spesialprimer tynnet med vann i forholdet 1 del primer til 6 deler vann i første strøk. Påføring foretas med stor pensel, kost eller rulle. Unngå dammer, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. Sørg for god ventilasjon.

Tørketid

Tørketiden kan variere fra ca. 2 timer på sugende underlag til opptil flere timer på ikke sugende underlag. Hey'di Spesialprimer skal være overflatetørr før videre overdekking, dette gjelder også mellom flere strøk primer.

Forbruk

1 liter dekker ca. 5 m² på ikke sugende underlag, på sugende underlag vil 1 liter dekke fra ca. 5-10 m² avhengig av underlagets sugenevne.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt i inntil to år.

Pakning

1 ltr flaske og 5 ltr kanne.

BLANDINGSFORHOLD

	Primer	Vann	Forbruk primer (konsentrert)pr. m ²
Betong, puss			
	1	3	0,10 – 0,15 kg
Sterkt sugende underlag			
1. strøk	1	6	0,05 kg
2. strøk	1	3	0,15 kg
PVC, linoleum, belegg, gammel maling, tre, spon, vannfast spon			
	1	0	0,2 kg



TEKNISKE DATA

Tørrestoffinnhold:ca. 50 %
pH verdi:..... 6,5-8

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

1 ltr: 262
5 ltr: 264

GTIN nr:

1 ltr: 705415000262
5 ltr: 705415000264

Nobb nr:

1 ltr: 23378847
5 ltr: 23378854

Arbeidshygieneiske forhold/Vernetiltak
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Revisjonsdato: 06.03.19



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.