

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FØR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL -M5

Tørrmørtel til muring og pussing av vegg, inne og ute.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Mur og Pussmørtel M5 er laget av sement, gradert sand (0-2 mm) og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflukkes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussene god heft til underlaget kan veggen grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet Hey'di KZ kastes eller kastes på veggen i et 1-2 mm sjikt. Forhold Hey'di KZ : vann 1:3.

Utblanding

Utblanding foretas med tvangs- eller frittfallsblander og blandes i min 5 min. max. 10 min. Mindre mengder kan blandes med kraftig drill og visp. Hey'di Mur og Pussmørtel M5 blandes med vann til en smidig mørtel ca. 3,3-3,6 liter pr. 25 kilo sekk, juster vannmengden i forhold til oppgaven. Hey'di KZ tilsettes blandevannet der man ønsker ekstra smidig mørtel. Forhold Hey'di KZ : vann 1:5. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussene har satt seg. Brukstil utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussene på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussene har herdet. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Puss: ca. 1,8 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.
Oppmuring tegl: ca. 80 kg pr. m².
Oppmuring lettklinker 25 cm:
ca. 18 kg pr. m².

Tørketid

Ca. 1 døgn.

Lagring

Lagres tørt i inntil 1 år.

Pakning

25 kilo sekk, 500 og 1000 kilo bigbag.

Mørtelen tilfredsstiller krav til tørrmørtel i NS-EN 998-2. Klasse M5.



TEKNISKE DATA

Mørtelklasse: M5 (NS-EN 998-2)
Vanntilsetning: ca. 3,3-3,6 l/25 kg
Våt densitet: 1,7-1,8 kg pr. ltr
Største kornstørrelse: 2 mm
Brukstil: ca. 2 timer
Trykkfasthet: 1 døgn: >3 MPa
..... 7 døgn: >7 MPa
..... 28 døgn: >9 MPa
Brannklasse: A1 (EN 13501-1)

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

25 kilo: 1721
500 kilo: 1735
1000 kilo: 1729

GTIN nr:

25 kilo: 7054150017213
500 kilo: 7054150017350
1000 kilo: 7054150017299

Nobb nr:

25 kilo: 44478904
500 kilo: 46554132
1000 kg: 45479045

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 23.03.16



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.