

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI FORT FERDIG

Hurtigherdende, hvitt sementbasert flislim. Fleksibelt -  
Vannfast - Frostsikkert. Fuging etter 2 timer.

## Beskrivelse

Hey'di Fort Ferdig er et hvitt, sementbasert, plastforsterket flislim i pulverform som gir en vannfast og frostsikker limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet. Limet herder meget hurtig, og fuging av flisene kan foretas etter 2 timer.

## Bruksområder

Montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater (vegg) og andre stabile underlag. Benyttes primært på gulv, også på gulv med innstøpte varmekabler. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C. Laveste anvendelsestemperatur er +6°C, dette gjelder også underlaget.

## Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ i forholdet 1 del Hey'di KZ til 3 deler vann.

## Utblanding

Hey'di Fort Ferdig blandes med 1,3 liter vann til 5 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La flislimet stå i ca. 5 minutter, rør om på nytt og eventuelt juster med litt vann til ønsket konsistens. Blandingen må brukes innen 20-30 minutter. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde.

## Bruksmåte

Hey'di Fort Ferdig påføres med tannsparkel. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan monteres før limet skinnherder. Normalt må flisene settes innen ca. 10-15 minutter, men dette er avhengig av temperatur, luftfuktighet og underlag. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid (ved +20°C) - Fuging

Hey'di Fort Ferdig er meget hurtigherdende, og fuging kan finne sted etter 1-2 timer ved romtemperatur.

## Forbruk

2-5 kilo pr. m<sup>2</sup> avhengig av tannstørrelse.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

## Pakning

5 kilo pose.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... 1,3 1/5 kg  
Åpen tid: ..... ca. 10-15 min  
Fuging: ..... 2 timer  
Bruk tid: ..... 20-30 min  
Heft til primet betong: ..... 1,1 N/mm<sup>2</sup>  
Forbruk: ..... 2-5 kg/m<sup>2</sup>

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr: ..... 623  
GTIN nr: ..... 7054150006231  
Nobb nr: ..... 10824928

## Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 11.05.20



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.