

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FØR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI HEFT

Sementbasert heftslemming/gysing.

## Beskrivelse - Bruksområde

Hey'di Heft er en vannrett sementbasert heftbru/korrosjonsbeskyttelse som påføres sementbaserte overflater før det avrettes eller støpes, for å oppnå god og varig heft til underlaget. Samtidig som den hindrer fukttransport opp fra underlaget. Hey'di Heft kan også benyttes på ikke sugende underlag der vanlig priming ikke er tilstrekkelig, på vinybelegg, gamle fliser, stål (ikke aluminium) m.m. Hey'di Heft brukes også som en ren vannstopper, og er særlig egnet for å beskytte mot oppadstigende fukt på gulvkonstruksjoner.

## Forarbeid - Underlag

Mur- og betongflater må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende overflater forvannes, men det skal ikke være fritt vann på overflaten. Ved bruk som korrosjonsbeskyttelse så skal armeringsjernet rengjøres mekanisk med sandblåsing eller stålborste.

## Utblanding

Benytt ca. 3 liter vann til 10 kilo Hey'di Heft. Utblanding foretas med drill med visp eller turbomixer. Bland i ca. 2 minutter, og la stå i minst 5 minutter før massen blandes opp igjen. Juster evt. med litt vann til ønsket konsistens. Bruk tid utblandet masse er 60-90 minutter.

## Bruksmåte

Hey'di Heft skal som heftbru påføres i ett strøk med gatekost, gresskost, eller kraftig malepensel i en tykkelse av 1-2 mm. Støpemasse/rep.mørtel/avretting påføres så vått i vått med Hey'di Heft. Pass på at Hey'di Heft ikke har skinnherdet før videre behandling. Påfør derfor ikke for stort område før støpingen påbegynnes. Avretting kan også påføres herdet Hey'di Heft. Hey'di Heft kan også ligge ubehandlet hvis den kun skal brukes som vannstopper. Ved bruk som vannetting skal Hey'di Heft påføres i minst to, helst tre strøk. Neste strøk skal alltid påføres på tvers av foregående strøk. Redskap rengjøres med vann.

## Etterbehandling

Unngå rask uttørking p.g.a sol og vind. Ved støping bør det ettervannes noen dager, eller legges over plast.

## Forbruk

Heftbru: 1,5-2 kg pr. m<sup>2</sup>  
Vannetting: 4-6 kg pr. m<sup>2</sup>

## Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.



## TEKNISKE DATA

Heftfasthet til betong: .... 1,5-3,0 N/mm<sup>2</sup>  
Frostbestandighet(SS137244): Meget god  
Vannbehov: ..... ca. 3 l/10 kg  
Bruk tid: ..... ca. 30 min  
Herdetid(gangtrafikk):.....2-3 timer  
Forbruk: .....ca. 1,5 kg pr. m<sup>2</sup>

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr: ..... 185  
GTIN nr: ..... 7054150018500  
Nobb nr: ..... 48733364

## Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan være etsende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 22.03.19



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produkt datablad og sikkerhetsdatablad.