

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



UNDER VANN

Tilsetningsstoff til spesialmørtler og betong for støping under vann.

Beskrivelse

Hey'di Under Vann er et tilsetningsstoff i pulverform. Hey'di Under Vann tilsettes spesialmørtel og betong for støping under vann. Hey'di Under Vann motvirker utvasking og gir mørtelen meget gode flytegenskaper. Hey'di Under Vann kan tilsettes Hey'di Flytstøp eller Hey'di Industri 65.

Bruksområder

Hey'di Under Vann benyttes både i salt- og ferskvann til støping av brygger, fundamenter, søyler m.m., og til reparasjon av betongkonstruksjoner under vann.

Forarbeid

Groe, tang, skjell fjernes, eventuell løs og dårlig betong må hugges vekk. Det skal alltid benyttes forskaling som må gjøres helt tett, da Hey'di Under Vann gir betongen så gode flytegenskaper at den vil renne ut selv gjennom små hull og sprekker. Der forskalingen ikke er snekret helt tett kan man f.eks. dytte inn skumgummi, e.l. eventuelt spenne ut plastfolie. Forskalingen må være kraftig, da Hey'di Under Vann mørtelen ikke "setter seg" som vanlig mørtel/betong.

Utblanding

Hey'di Under Vann blandes med Hey'di Flytstøp eller Hey'di Industri 65. Benytt vanlig tvangsblender. Hell først 3,5 liter rent vann i blanderen, deretter 25 kilo Hey'di Flytstøp og bland i ca. 2 minutter. Tilsett så 4 dl Hey'di Under Vann ved bruk av Hey'di Flytstøp eller 3 dl til 25 kg Hey'di Industri 65 og bland i ytterligere 2-3 minutter.

Bruksmåte

Mørtelen/betongen plasseres i forskalingen ved å senke ned en bøtte som tømmes så dypt i forskalingen som mulig. Det kan også benyttes renne som føres helt ned til vannflaten, men fritt fall i vann bør ikke overstige 1 meter. Slipp aldri mørtelen gjennom luft ned i vann. Det er unødvendig å stake eller vibrere mørtelen.

Brukstid - Herdetid

Hey'di Under Vann mørtelen må være plassert innen 30 minutter. Forskalingen kan rives etter 2 døgn, ved høy sjøtemperatur noe tidligere.

Forbruk

4 dl Hey'di Under Vann pr. 25 kilo Hey'di Flytstøp eller 3 del til 25 kilo Hey'di Industri 65.

Rengjøring

Hey'di Under Vann gjør mørtel/betong seig og klistrete, rengjøring av redskap bør derfor utføres omgående og grundig.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

3 kilo spann.



TEKNISKE DATA

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 316

GTIN nr: 7054150003162

Nobb nr: 10824902

Revisjonsdato: 22.06.20



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produkt datablad og sikkerhetsdatablad.