

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



ILDFAST MØRTEL

Tørrmørtel til innmuring av røkrør - pussing av
brannmur - muring av ildsteder, piper m.m.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet som benyttes til innmuring av røkrør, pussing av brannmur, muring av ildsteder, piper m.m. Brukes utenfor ildstedet. Til festing/liming av ildfast stein anbefales Hey'di Lim & Leire.
Temperaturbestandighet: maks 600 °C

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende flater forvannes, men unngå vannfilm på overflaten når mørtelen påføres.

Utblanding

Mindre mengder kan blandes for hånd. Større mengder blandes med drill og blandevisp, eventuelt i mørtelblander. Hell først rent vann i blandekaret, deretter Hey'di Ildfast Mørtel. Bruk maks 1,4 liter til 4,5 kilo mørtel. Bland til jevn, klumpfri masse, blandetid ca. 2 minutter.

Bruksmåte - Tørketid

Hey'di Ildfast Mørtel legges ut, eller trekkes på med murskje, stål- eller trebrett. Legges på i min. 15 mm tykkelse. Utblandet masse må benyttes innen 1 time. Ikke spe på med mer vann når mørtelen begynner å størkne. Ikke påfør mørtelen i temperaturer under +6 °C. Hey'di Ildfast Mørtel bør herde i noen dager før ildstedet tas i bruk. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

1 kilo mørtel gir ca. 0,8 liter ferdig masse.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Pakning

4,5 kilo pose og 12,5 kilo sekk.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: maks. 1,4 l/4,5 kg
Største kornstørrelse: 1 mm
Brukstid: ca. 1 time
Trykkfasthet: 1 døgn: 4-6 MPa
..... 28 døgn: 12-15 MPa

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

4,5 kilo: 1401
12,5 kilo: 141

GTIN nr:

4,5 kilo: 7054150014014
12,5 kilo: 7054150001410

Nobb nr:

4,5 kilo: 43195755
12,5 kilo: 30160238

Revisjonsdato: 21.09.20



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.